Simil Piedra Paris®

Revestimiento mural cementicio símil piedra.

ceresita

Hoja técnica
Edición 2013
Nº 088
Versión 007
Simil Piedra Paris

Descripción:

Revestimiento mural continuo de alta estabilidad que:

- Imita perfectamente la piedra natural por su composición a base de minerales y compuestos cementicios.
- Permite lograr un alto grado de nivelación y generar textura pétrea; resiste a los rayos U.V.
- Presenta una amplia gama de colores y terminaciones: tradicional peinado, fratasado y rústico.



Aplicabilidad:

Símil Piedra París® está especialmente formulado para aplicar sobre revoques cementicios y calcáreos exteriores e interiores, nuevos o antiguos y, también, sobre cornisas, cielorrasos y molduras. Con la aplicación de los productos auxiliares tecnológicos desarrollados por Molinos Tarquini y comercializados en Uruguay por Ceresita S.A., puede revestirse: hormigón, yeso, azulejos y cerámica.

Modo de empleo:

Símil Piedra París® se aplica sobre revoques gruesos bien firmes, limpios y libres de moho, alquitrán, grasas o de restos de pintura.

Preparación de la superficie:

- Controlar que las paredes estén totalmente niveladas a plomo, que no presenten fisuras o faltas de revoque.
- Humedecer las superficies por revestir con una parte de Resiplast® diluido en siete de agua.
- Aplicar después de los 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales.
- Si la temperatura ambiente es muy alta o si el viento superficial es muy fuerte, humedecer las superficies 24 hr. antes de la colocación.

Preparación del producto:

Verter en un recipiente limpio 7 litros de agua y 1 litro de Resiplast ® por cada bolsa de 30 Kg de Símil Piedra París®, mezclar bien hasta obtener una masa densa y homogénea adecuada para revestir.

Aplicación del producto

Controlar niveles para que la carga de revestimiento sea pareja, nunca inferior a 4 mm. Extender con la ayuda de un fratás de madera blanca en toda el área por cubrir y utilizar reglas para comprobar, a medida que se avanza, que los paños mantengan el nivel. El espesor de carga depende de la terminación elegida.
Se recomienda aplicar en dos manos sucesivas para garantizar un espesor ideal de trabajo (5 mm.) para disminuir defectos y aumentar la calidad de la aplicación.
Acompañar el secado del material con un amasado suave y superficial durante la primera media hora posterior a la aplicación.
Programar el trabajo para completar paños enteros, sin interrupciones.

Aplicación de Terminaciones

Peinado: (tradicional efecto de piedra natural): Esperar que el revestimiento pierda plasticidad después de haberlo extendido, amasado y nivelado, lo que puede durar un lapso de 40 minutos a 2 horas, de acuerdo con las condiciones climáticas y la absorción del sustrato;

- Peinar con peine metálico (tipo frentista) en forma perpendicular a la superficie, en todas las direcciones y desgranando el material.
- Quitar el material excedente que dejó el proceso de peinado con un cepillo de cerda o con escobillón. Si la definición de la textura incluye el corte a la piedra (el dibujo de sillares o el almohadillado), éste se deberá hacer 24 horas después de la aplicación del Símil Piedra París®, con retazos de discos de amolar de carburo de silicio y con la ayuda de reglas y/o compases para trazar las líneas.

Fratasado: Cargar con fratás y amasar sobre el muro hasta obtener un buen plano; dejar secar. Este método da un efecto de terminación esfumado.

Fratasado pulido: Cargar con fratás de madera y amasar en el muro para obtener un buen plano;

- Planchar con llana metálica mientras el material conserva su estado plástico. De esta manera, se obtiene una textura lisa, esfumada y suave.
- Pulir, 24 hr. después con lijas al agua malla 100 en seco.




Carlos Tellier 4437 / CP 11900
Montevideo - Uruguay
Teléfono: +598 2305 6171
Fax: +598 2305 2243

Simil Piedra Paris®

Revestimiento mural cementicio símil piedra.



Hoja técnica
Edición 2013
Nº 088
Versión 007
Simil Piedra Paris

Peinado rústico: Cargar con fratás de madera una mayor cantidad de producto que la anteriormente descripta, porque el revestimiento incluye granos de mayor volumen;
- Dejar secar hasta que pierda su estado de plasticidad y después peinar.
- Finalmente, cepillar.

Punzonado: cargar con fratás de madera y amasar en el muro para obtener un buen plano. El mismo revestimiento indica el espesor que debe aplicarse porque contiene granos de mineral grueso;
- Dejar secar hasta que pierda su estado de plasticidad y peinar.
- Finalmente cepillar.

Protección final:
Aplicar siliconas base solvente Ceresita Sil S como repelente hídrico, después de 10 días, como mínimo, de la aplicación de Símil Piedra París®.

Presentación: Bolsas de 30 kg.

Cuidados y recomendaciones:
- Evitar el contacto del producto con todas aquellas superficies que no se desea revestir; en especial aberturas, vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Humedecer las superficies por revestir con una parte de Resiplast® diluido en siete de agua 24 h antes de la aplicación lo que permite nivelar la absorción y unificar el color.
- Contar con andamiaje suficiente para que la aplicación sea prolija y continua.
- Comenzar la aplicación de Símil Piedra® por antepechos, molduras y pequeños paños, lo que permitirá encontrar la textura adecuada y el tiempo disponible de trabajo para alcanzar el mejor resultado en las superficies de mayor extensión.
- Utilizar agua limpia y libre de sales u óxidos para diluir.
- No utilizar en revoques con humedad.
- No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.
- En caso de alta temperatura ambiente, humedecer el sustrato con abundante agua para enfriar los muros, 24 hr. antes de revestir.
- No aplicar si la humedad relativa ambiente es superior al 85%.
- Aplicar con temperatura entre los 5° C y los 30° C

Rendimiento:

PRODUCTO	= e mm	CONSUMO Kg/m2
Peinado Tradicional	5	8
Peinado Rústico	5,5	10
Fratasado	4	6
Fratasado Liso	4	6
Punsonado	7	12

Vencimiento: Conservado en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y seco, 6 meses

Seguridad: Ceresita S.A. cuenta con Ficha de Datos de Seguridad (FDS); ésta contiene las instrucciones detalladas para el manejo de los productos y persigue reducir los riesgos laborales.
Se indican los procedimientos ordenadamente para trabajar con las sustancias de una manera segura.
Las fichas contienen información física del producto como también incluyen su toxicidad, efectos a la salud, primeros auxilios, reactividad, almacenaje, disposición, protección necesaria y todos aquellos cuidados necesarios para manejar los productos peligrosos con seguridad.



Carlos Tellier 4437 / CP 11900
Montevideo - Uruguay
Teléfono: +598 2305 6171
Fax: +598 2305 2243